

Europäisches Patentamt

**European Patent Office** 

Office européen des brevets



(11) EP 1 096 604 A1

(12)

#### **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag: 02.05.2001 Patentblatt 2001/18

(51) Int. CI.<sup>7</sup>: **H01Q 17/00**, F41H 3/02, A41D 31/00

(21) Anmeldenummer: 00123187.7

(22) Anmeldetag: 26.10.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 30.10.1999 DE 19952521


(71) Anmelder: Texplorer GmbH 41334 Nettetal (DE)

(72) Erfinder: Hexels, Gerd 41334 Nettetal (DE)

(74) Vertreter:
Lorenz, Werner, Dr.-Ing.
Lorenz & Kollegen,
Fasanenstrasse 7
89522 Heidenheim (DE)

#### (54) Atmungsfähiges Material für Schutzbekleidung

(57) Bei einem atmungsfähigen Material für Schutzbekleidung zur Abschirmung gegen elektromagnetische Hochfrequenzfelder und/oder zur Tarnung gegen Wärmebildgeräte weist das Trägermaterial ein Gewebe aus Polyamid (1) auf, dessen Fasern oder Garne mit einer Silberschicht (2) ummantelt sind. Weiterhin sind eine vernetzende Polydimethylsiloxan-PolyacrylatSchicht (4) und ein Farbdruck (3), insbesondere Tarndruck (3), vorgesehen. Der Farbdruck (3) ist auf das Gewebe über die Silberschicht (2) aufgebracht. Über den Tarndruck (3) ist die Polydimethylsiloxan-Polyacrylat-Schicht (4) aufgebracht.



Printed by Xerox (UK) Business Services 2.16.7 (HRS)/3.6

EP 1 096 604 A1

5

10

20

30

35

40

45

4

vollflächig überzogen und damit metallisiert, d.h. jede einzelne Faser des Gewebes besitzt eine komplette Silberummantelung mit einer sehr guten Haftung. Das auf diese Weise geschaffene Gewebe kann eine Gewichtsklasse um ca. 50 g/m² aufweisen.

3

[0019] Auf dieses Gewebe, das z.B. als Webware mit Kette und Schuß gebildet ist, wird ein Farbdruck 3 angebracht. Im Falle einer militärischen Verwendung wird der Farbdruck als Tarndruck 3 mit entsprechend an die jeweilige Umgebung angepaßten Farben oder Farbkombinationen aufgetragen, wobei darauf zu achten ist, daß der Farbdruck im wesentlichen auf der beim späteren Tragen als Schutzanzug nach außen gerichteten Seite aufgebracht wird.

[0020] Abschließend wird über an sich bekannte Auftrags- bzw. Antragsverfahren eine Schicht 4 aus Polydimethylsiloxan-Polyacrylat aufgebracht.

[0021] Durch die Polyamidfasern 1, die darüberliegende Silberschicht 2, dem Farbdruck 3 und der abschließenden Polydimethylsiloxan-Polyacrylat-Schicht 4 wird ein Verbund 5 geschaffen, auf welchem auf der später die Innenseite eines daraus hergestellten Schutzanzuges bildenden Seite mit Punktverklebungen eine atmungsaktive, wasserabweisende bzw. wasserdichte und winddichte Membrane 6 aufgebracht wird.

[0022] Bei einer Verwendung des Materiales für militärische Zwecke wird die Polyestermembrane 6 mit einer Aluminiumbedampfung 7 (gestrichelte Darstellung) versehen, womit eine deutlich geringere Wärmermission geschaffen wird.

[0023] Außenseitig auf die Membrane 6 und damit auf der zu dem späteren Träger gerichteten Innenseite wird, ebenfalls durch eine Punktverklebung, eine Wirkware 8 mit Kette und Schuß aufgebracht, welche zur Erhöhung des Tragkomforts hydrophile Eigenschaften aufweisen kann. Die Wirkware 8 bildet auf diese Weise ein Innenfutter für eine aus diesem Material hergestellte Schutzbekleidung.

[0024] Konfektionstechnisch bildet das Material einen Dreilagenverbund mit einer Oberware aus dem Verbund 5, der atmungsaktiven, wasserabweisenden und winddichten Membrane 6 und er Wirkware 8 als Innenfutter.

## Patentansprüche

 Atmungsfähiges Material für Schutzbekleidung zur Abschirmung gegen elektromagnetische Hochfrequenzfelder und/oder zur Tarnung gegen Wärmebildgeräte, wobei das Trägermaterial ein Gewebe aus Polyamid aufweist, dessen Fasern oder Garne mit einer Silberschicht ummantelt sind, und wobei eine vernetzende Polydimethylsiloxan-Polyacrylat-Schicht und ein Farbdruck, insbesondere Tarndruck, vorgesehen sind,

### dadurch gekennzeichnet, daß

der Farbdruck (3) auf das Gewebe über die Silberschicht (2) aufgebracht ist, und daß über dem Tarn-

druck (3) die Polydimethylsiloxan-Polyacrylat-Schicht (4) aufgebracht ist.

- Atmungsfähiges Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Polydimethylsiloxan-Polyacrylat-Schicht (4) transparent ist.
- 3. Atmungsfähiges Material nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß auf einer Seite eine atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte Membrane (6) auf den Verbund (5) aus Polyamid (1), Silberschicht (2), Tarndruck (3) und Polydimethylsiloxan-Polyacrylat-Schicht (4) aufgebracht ist.
- Atmungsfähiges Material nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß auf der von dem Verbund (5) abgewandten Seite der atmungsaktiven Membrane (6) eine Wirkware (8) angeordnet ist.
- Atmungsfähiges Material nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirkware (8) mit hydrophilen Eigenschaften versehen ist.
  - Atmungsfähiges Material nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
     dadurch gekennzeichnet, daß die atmungsaktive, wasserabweisende und wind-
  - dichte Membrane (6) aus Polyester besteht.
    7. Atmungsfähiges Material nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Polyester (6) mit einer Aluminiumbedampfung
  - Atmungsfähiges Material nach einem der Ansprüche 3 bis 7,

(7) versehen ist.

dadurch gekennzeichnet, daß die Membrane (6) mit dem Verbund (5) aus Polyamid (1), Silberschicht (2), Tarndruck (3) und Polydimethylsiloxan-Polyacrylat-Schicht (4) verklebt ist.

- Atmungsfähiges Material nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Membrane (6) mit dem Verbund (5) und/oder mit der Wirkware (8) verklebt ist.
- Atmungsfähiges Material nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Verklebung als Punktverklebung ausgeführt ist.

55

3

BNSDOCID <EP\_\_\_\_\_1096604A1\_I\_>



# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 00 12 3187

	EINSCHLÄGIGE	DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgebliche			Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
D,A	WO 95 30229 A (PLOU MANFRED (DE); BRUEH 9. November 1995 (1 * Zusammenfassung *	L THOMAS (DE); S 995-11-09)	HELLWIG 1 CHI)		H01Q17/00 F41H3/02 A41D31/00
Α	US 5 115 140 A (ROD 19. Mai 1992 (1992- * Spalte 5, Zeile 1	05-19)	1,2 *		
Α	US 4 621 012 A (PUSCH GUNTER) 4. November 1986 (1986-11-04) * Zusammenfassung *		1		
Α	US 5 366 664 A (VAR AL) 22. November 19 * Zusammenfassung *	94 (1994-11-22)	ET 1		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 160 (M-1105), 22. April 1991 (1991-04-22) & JP 03 028697 A (TORAY IND INC), 6. Februar 1991 (1991-02-06) * Zusammenfassung *			·	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Ci.7)
<b>A</b> .	US 5 950 237 A (MICHERON FRANCOIS ET AL) 14. September 1999 (1999-09-14) * Zusammenfassung *		ET AL) 1		F41H A41D G21F
·	·				
			10		
Dervo	rliegende Recherchenbericht wur	rde für alle Patentansprüche	erstellt	ł	
	Recherchenori	Abschlußdatum der F	echerche	<del></del>	Profes
	DEN HAAG	10. Janua	r 2001	Van	Dooren, G
X ; von Y : von ande A : tech	ATEGORIE DER GENANNTEN DOKL besonderer Bedeutung allein betracht besonderer Bedeutung in Verbindung siren Veröffentlichung derselben Kateg inologischer Hintergrund	E : âlte tet naci mit einer D : in d torie L : aus	res Patentdokume n dem Anmeldeda er Anmeldung ang anderen Gründen	int, das jedoc tum verölfent jeführtes Dok angeführtes	licht worden ist ument
O : nict	itschriftliche Offenbarung schenliteratur	8 : Mite			übereinstimmendes

5

THIS PAGE BLANK (USPTO)